


# PALINAL®

High Technology Paint


**FILLER**

## 100F7035 | 1111 | 2222

**1K грунт на водной основе  
(Серый | Белый | Черный)**

Однокомпонентный акриловый грунт 100F на водной основе с низким содержанием VOC используется при кузовном ремонте, когда не требуется большая толщина покрытия.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрая сушки
- Хорошая адгезия к отшлифованному катафорезу, металлу, алюминию, фосфатным листам, гальванизированным листам, стекловолокну, пластмассам типа ABS
- Простота обработки
- Простота нанесения



Благодаря водной основе продукт является неагрессивным и рекомендуется в случаях, когда неизвестно материалами на какой химической основе ранее был окрашен автомобиль. При использовании данного грунта вероятность подрыва материала после завершения ремонта минимальна.

ПОДГОТОВКА		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Соотношение смешивания	-	-
	Грунт	<b>100F</b>	100% по об.
	Отвердитель	-	-
	Разбавитель	<b>Дистиллированная вода</b>	10-15% по об.

НАНЕСЕНИЕ		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	до 30 дней	-
	Вязкость DIN/4	30 сек ± 3 сек	16 сек ± 1 сек
	Размер дюзы	1,4 - 1,5	1,2 - 1,3
	Давление	1,8 - 2,2 HVLP/RP	1,8 - 2,2 HVLP/RP
	Количество слоев	2-3	2
	Межслойная выдержка	10-15 мин	10-15 мин

TDS D84 EDIZ. 04/2019

СУШКА И ВЫДЕРЖКА		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Выдержка	10-15 мин	10-15 мин
	Сушка При 20 °С: При 60 °С:	30 мин 10 мин	-
	ИК сушка: средние волны	10 мин	-
	Толщина покрытия	80-100 мкм	30-40 мкм
	Расход готового к использованию продукта (м <sup>2</sup> /кг x 1 мкм)	430	380

ШЛИФОВКА		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	P500	-
	Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)	-	-
	Ручное шлифование по мокрому	-	-
	Ручное шлифование по сухому	P500 – P600	-
	Нанесение следующего слоя покрытия При 20 °С: При 60 °С:	30 мин	20 мин

СРОК ХРАНЕНИЯ	
	Срок хранения
	12 месяцев 5 < °С < 35

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ГРУНТ 100F7035   100F1111   100F2222	ИЗОЛИРУЮЩИЙ	МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ
	РАЗБАВИТЕЛЬ 100D----	РАЗБАВИТЕЛЬ 100D----
50 г	5 г	15 г
100 г	10 г	30 г
150 г	15 г	45 г
200 г	20 г	60 г
250 г	25 г	75 г
300 г	30 г	90 г
350 г	35 г	105 г
400 г	40 г	120 г
450 г	45 г	135 г
500 г	50 г	150 г
600 г	60 г	180 г
700 г	70 г	210 г
800 г	80 г	240 г
900 г	90 г	270 г
1000 г	100 г	300 г



Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты или катафорез.

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использовать продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.