

Техническая информация


80-20 | Матирующая добавка



1. Свойства

- HS матирующая добавка для лаков 40 Серии и Акриловых эмалей 30 Серии.
- Хорошо перемешивается.
- Перемешивать только вручную (при перемешивании в автоматической машине смешивания теряются свойства матовости).
- При окраске пластиковых деталей используется без пластификатора 80-10.
- Добавлять матирующую добавку в смесь необходимо непосредственно перед окраской, так как с течением времени степень глянца может измениться

2. Нанесение

	Эмали 30- по весу	Лаки 40- по весу	
 <p>Шаг 1 Соотношение смешивания по весу</p>	<p><u>частичный глянец</u> 100% по весу 30- 25% по весу 80-20</p> <p><u>шелковисто-глянцевый</u> 100% по весу 30- 35% по весу 80-20</p> <p><u>шелковисто-матовый</u> 100% по весу 30- 45% по весу 80-20</p>	<p><u>частичный глянец</u> 100% по весу 40- 25% по весу 80-20</p> <p><u>шелковисто-глянцевый</u> 100% по весу 40- 50% по весу 80-20</p> <p><u>шелковисто-матовый</u> 100% по весу 40- 70% по весу 80-20</p>	
	<p>Шаг 2 Соотношение смешивания</p>	<p>100% по об. 30-, 40- 50% по об. 50-20 / 50-30 10% по об. 60-10; -20; -30</p>	
	<p>Вязкость DIN 4 при 20°C</p> <p>Жизнеспособность</p>	<p>20 – 22 с</p> <p>2 – 3 ч</p>	<p>17 – 18 с</p> <p>2 – 3 ч</p>
 <p>Размер Дюзы</p>	<p>1.3 – 1.4 мм</p>	<p>1.3 – 1.4 мм</p>	
 <p>Число слоев Толщина покрытия</p>	<p>2 прибл. 50 – 70 мкм</p>	<p>2 прибл. 50 – 70 мкм</p>	

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017

Техническая информация 80-20 | Матирующая добавка



3. Сушка

	Отвердитель 50-20	Отвердитель 50-20
	Сушка при 20°C	8 часов
	при 60°C	30 мин.
	ИК-сушка (короткие волны)	8 мин.
	(средние волны)	10 – 15 мин.

Техника безопасности:

- Продукт предназначен для профессионального применения.
- Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.



Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017