



### Spectral FIBER LIGHT



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном

**СВОЙСТВА:**

- Уникальный метод увлажнения длинных стекловолокон
- Высокая эластичность
- Небольшая объемная усадка
- Очень легкая и мягкая при обработке
- Отличное заполнение больших убылей
- Очень легкое нанесение
- Гладкая поверхность после шлифования
- Показатель степени смешивания шпатлевки с отвердителем

**СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ:**

- Betox-50PC:
- Отвердитель

**ОСНОВАНИЯ**

Старые лаковые покрытия	Обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить.
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, провести сухую обработку P80 ÷ P120, обезжирить.
Сталь	Обезжирить, провести сухую обработку P80 ÷ P120, обезжирить.
Алюминий	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.
Акриловые 2-компонентные грунты	Обезжирить, провести сухую обработку P220 ÷ P280, обезжирить.

Внимание: Шпатлевку не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ**

	FIBER LIGHT ОТВЕРДИТЕЛЬ	По весу
		100 г 2÷3 г

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ**









VOC II/V/b лимит*	250 г/л
VOC фактическое	90 г/л

\* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

Рекомендуется наносить шпатлевку при температуре выше +10°C.

# ДОБАВКИ

НАНЕСЕНИЕ		
	Очистить и отшлифовать поверхность.	
	Обезжирить Spectral EXTRA 785.	
	Старательно смешать компоненты до момента достижения однородного цвета. Неоднородный цвет свидетельствует о плохом смешивании (mixing indicator). Соблюдать требуемое количество отвердителя. Рекомендуется применять дозатор шпатлевки для достижения соответствующих пропорций компонентов.	
	Шпатлевать. Толщина слоя не более 5 мм.	
	3÷6 минут/ 20°C	
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 минут	10 минут
CAUTION: Drying times apply to the temperatures of the individual elements.		
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ		
	Расстояние Время зависит от типа и мощности лампы	Соблюдать рекомендации изготовителя оборудования Около 5 минут
ШЛИФОВАНИЕ		
	Черновое	P80 ÷ P120
ЦВЕТ		
Синий		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов, ацетон		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.		
СРОКИ ГОДНОСТИ		
FIBER LIGHT	12 месяцев/20°C	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	18 месяцев/20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		