



Technical data sheet

POLIMAX Micro Fiber Putty

Automotive Products

Характеристики		
Полиэфирная шпаклевка из микроволокна превосходного качества подходит для заполнения вмятин и коррозии металлических и стеклопластиковых поверхностей, особенно для автомобильных бамперов (высокая эластичность).		
Необходимые материалы		
<ul style="list-style-type: none"> • Полиэфирная шпаклевка • Отвердитель 		
Субстраты		
сталь	обезжирить, подсушить P80-P120, снова обезжирить	
оцинкованная сталь	обезжирить, матировать абразивной губкой и еще раз обезжирить	
алюминий	обезжирить, матировать абразивной губкой и еще раз обезжирить	
2К акриловый наполнитель	обезжирить, подсушить P220-P280 и еще раз обезжирить	
старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, подсушить P220-P280 и еще раз обезжирить	
Осторожность		
<p>Не наносите полиэфирную шпаклевку непосредственно на грунтовку для поверхностной мойки или однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.</p> <p>Шпатлевка прилипает к большинству видов оцинкованной стали, используемых в настоящее время.</p>		
Соотношение смешивания		
		Весовое соотношение
	Шпаклевка	100 г
	Отвердитель	2-3 г

Срок годности состава

После перемешивания 3-4 мин при 25°C.

Время сушки

Время высыхания при 25°C	30 минут
Время высыхания при 40°C	20 минут

Условия подачи заявки

Минимальная температура нанесения +10°C. (Температура окружающей среды влияет на время высыхания)

Приложение

	Очистите и отшлифуйте поверхность
	Обезжирьте поверхность обезжиривателем 780.
	Соблюдайте необходимое количество отвердителя. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной смеси. Единичное количество компонента: добавьте 2-3 г отвердителя к 100 г шпатлевки из микроволокна.
	Наносим шпаклевку шпателем
	Дайте высохнуть 30-35 минут при температуре 25°C.
	Предварительная шлифовка наждачной бумагой P80-P12 и финишная обработка наждачной бумагой P120-P240.

Упаковка

0,5, 1,2 и 3 кг

Цвет

Зеленый, Серый

Очистка оборудования

NC Тоньше

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников огня и тепла.

Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.

Срок годности

Полиэфирная шпаклевка

12 месяцев / 25°C

Отвердитель

12 месяцев / 25°C

Безопасность

Прочтите паспорт безопасности

Примечания

Только для профессионального использования.