



Антигравий HS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Может окрашиваться любыми лакокрасочными материалами методом “мокрый по мокрому”. Возможно нанесение толстослойного покрытия в один слой, не склонен к подтекам, прекрасно держится на вертикальных поверхностях. Позволяет формировать различные структуры шагрени.

Цвет: серый, чёрный.

Плотность: 1,2 г/см³. Фасовка: 1 л.

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Нанесение

Диаметр сопла 2,5-4,0 мм

Давление 2,0-4,0 атм

Дистанция 20-25 см

Число слоёв 1-2

Рекомендуемая толщина 300-500 мкм

Теоретический расход 1 л на 3 м² (100 мкм)

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 2 часа

Форсированная сушка при +60°C. 30 минут

Последующие покрытия: любые лакокрасочные материалы

Срок годности 24 месяца



3'-5'



P = 2,0-4,0 bar
x1-2=300 мкм



10'



2h/20°C
30'/60°C