

UHS Грунт D541

Описание



2К акриловый грунт 4+1. Применяется в качестве выравнивающего грунта. Данный материал отличается лёгкостью нанесения и обработки, не дает усадки. Обладает хорошими изолирующими свойствами и высокой химической стойкостью. Обеспечивает отличную адгезию к различным типам поверхностей и последующих покрытий, в том числе водоразбавляемых базовых эмалей.

Цвет: светло-серый, серый, черный

Фасовка: 1 л, 4 л

Компоненты

Грунт	UHS Грунт D541
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подготовка поверхности

	Алюминий; старое ЛКП; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом Р240 или матирующим полотном (красным), обдувать сжатым воздухом, обезжирить
	Оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (красным), обдувать сжатым воздухом, обезжирить
С целью увеличения коррозионной стойкости перед нанесением UHS Грунта D541 на участки металла рекомендуется изолировать антикоррозионным грунтом. При ремонтной окраске пластмасс в UHS Грунт рекомендуется добавлять Пластификатор D101. Для получения лучшего результата при обработке грунта-выравнивателя рекомендуется наносить слой проявочного покрытия. После шлифовки толщина грунта должна составлять не менее 50 микрон. На участки, где проявляются предыдущие покрытия, следует нанести грунт дополнительно. UHS Грунты светло-серого и черного цвета могут быть смешаны между собой в любой пропорции для получения различных оттенков. Количество отвердителя рассчитывается на объем готовой смеси.		

Пропорции смешивания

Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Грунт D541	100	100
HS Отвердитель D220 / D222	25	15
Разбавитель D110 / D120 / D121	15-30	10-20
Пластификатор D101*	20	12

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

*Применяется при окраске пластиковых деталей

UHS Грунт D541

Время жизни						
	1 час при 20 °C					
Вязкость готовой смеси						
	25 секунд по В3-4 при 20 °C					
Процесс нанесения						
	Размер дюзы, мм					
Окрасочный пистолет	1,6-1,8					
	Давление, бар					
Окрасочный пистолет HVLP	3-4*					
Количество слоёв	1,6-1,8					
Рекомендуемая толщина, мкм	2*					
Количество слоёв						
Рекомендуемая толщина, мкм						
*см. рекомендации производителя красочного пистолета						
Межслойная выдержка						
	7-10 минут при 20 °C					
Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C						
Время сушки						
	HS Отвердитель D220					
20 °C	для грунтов быстрый D222					
60 °C	5 часов					
	4 часа					
Инфракрасная сушка (короткие волны)	30 минут					
	20 минут					
	12 минут					
	10 минут					
Шлифование						
	Сухое					
	P320-500					
	С водой					
	P600-1000					
Последующие покрытия						
	Акриловые эмали, водо- и органоразбавляемые базовые эмали					
Очистка оборудования						
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.					

UHS Грунт D541

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C
Срок хранения 36 месяцев

VOC

EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 510 g/l (VOC limit 540 g/l)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такие существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com