

# Техническая информация

## 12-20



### Универсальная шпатлевка

Процесс для универсальной шпатлевки

Высокое содержание сухого остатка; быстрая сушка, легкая шлифовка, хорошая адгезия  
Универсальная шпатлевка предназначена для использования на:

- Сталь
- Гальванизированная сталь
- Алюминий

Смешайте шпатлевку и отвердитель к шпатлевке до получения однородного цвета

Не используйте более 3% отвердителя. Избыточный пероксид из отвердителя может вызвать последующее обесцвечивание нанесенной краски

## Использование

	<b>Соотношение смешивания</b>	100 весов.% 2-3 весов.%	12-20 56-20
	<b>Жизнеспособность при 20 °C</b>		5 мин.
	<b>HVLP пистолет</b> <b>Пистолет высокого давления</b>		

### Совет по безопасности:

2004/42/II(b) (250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIB.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения. Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 12-20



Универсальная шпатлевка

### Сушка

	Сушка при 20 °C	20-30 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	4 мин.
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	5-10 мин.

### Шлифовка

	Шлифовка Эксцентрик	P80 / P150 / P240
---	---------------------	-------------------



#### Совет по безопасности:

2004/42/II(b) (250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIB.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения. Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.