

26

ЛАК МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ / ACRYLIC CLEARCOAT MATT




Объем - 650 ml

Описание


Матовый акриловый лак применяется при ремонтной покраске деталей автомобилей и другой транспортной техники. Предназначен для создания финишного покрытия для базовых эмалей типа «металлик» и «перламутр». Идеально подходит для локального ремонта, покраски мелких деталей, боковых зеркал, дверных ручек и т.п. Создает покрытие, стойкое к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям. Старые лакокрасочные покрытия перед нанесением лака следует зашлифовать и обезжирить. На свежеокрашенные базовые эмали лак наносится не ранее, чем через 20 минут.



Старые покрытия заматовать сухим или мокрым способом абразивом P1000–P1200, обезжирить и высушить.



Оптимальная температура 18–25°C, влажность 50–60%. Наносить с расстояния 15–20 см от поверхности.



2–3 слоя с межслойной выдержкой 3–5 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 20–30 мкм.



Высыхание на отлив 30 мин. Полное высыхание и набор твердости 12 часов при 20°C.

Ассортимент



ATP-A07939

прозрачный матовый