

1K Etch Primer

LESONAL

Техническая документация


23/ 08 / 2017

RUSL2.03.02

Первичные грунты

Описание

Безхроматный травящий грунт, используемый при окраске автомобилей и грузовых транспортных средств.



2 1K Etch Primer
1 Multi Thinner




D




Установки краскопульты:
1.2-1.6 мм

Давление:
1.7-2.2 bar*

*Изучите инструкцию краскопульты




1-2 x 1 слой



Выдержка между слоями:
5 – 7 минут (20°C)

Последующее покрытие:
От 15 минут до 24 часов 20°C



Последующие покрытия:

2K High Build Filler

2K Filler 540

2K Topcoat



Использование соответствующего респиратора

Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

1K Etch Primer

Техническая документация

23/ 08 / 2017

RUSL2.03.02

LESONAL

Первичные грунты

Описание

Безхроматный травящий грунт, используемый при окраске автомобилей и грузовых транспортных средств.

Продукты и добавки

Продукт	1K Etch Primer
Растворители	Multi Thinner Fast Для быстрых выдержек и небольших поверхностей, для холодных условий или слабой вентиляции. Multi Thinner Standard Для больших поверхностей и высоких температур. Multi Thinner HT Для использования на больших участках или при рабочих температурах более 30°C.
Основные компоненты	1K Etch Primer – Поливинилбутираль Multi Thinner – Смесь органических растворителей

Метод применения

Поверхности, пригодные для обработки	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий												
Подготовка поверхности	Перед выполнением любого рода работ связанных со шлифованием, тщательно очистите поверхность с помощью обезжиривателя Lesonal Degreaser. Сталь – Необходимо удалить все следы ржавчины и тщательно выполнить шлифование до получения чистой поверхности. Глубокие очаги коррозии должны быть удалены при помощи дробеструйной обработки. Оцинкованная сталь – произведите тщательную шлифовку с помощью Scotch Brite 447 (красн.). Алюминий – произведите тщательную шлифовку с помощью Scotch Brite 447 (красн.). По окончании подготовительных работ и непосредственно перед применением травящего грунта 1K Etch Primer повторно обезжирьте поверхность с помощью Lesonal Degreaser.												
Пропорции Мерная линейка D	2 части – 1K Etch Primer 1 часть – Multi Thinner												
Вязкость	16 - 18 сек. DIN Cup 4 при 20° C.												
Срок годности после смешивания	6 месяцев при 20°C.												
Установки краскопульты:*	<table><thead><tr><th>Краскопульт</th><th>Диаметр дюзы</th><th>Давление</th></tr></thead><tbody><tr><td>HVLP с верхним бачком</td><td>1.2 – 1.6 мм</td><td>0.7 bar (на воздушной голове)</td></tr><tr><td>LVLP (HR) верхним бачком</td><td>1.2 – 1.6 мм</td><td>2 - 3 bar (на входе)</td></tr><tr><td>Традиционный с верхним бачком</td><td>1.2 – 1.6 мм</td><td>3-4 bar</td></tr></tbody></table>	Краскопульт	Диаметр дюзы	Давление	HVLP с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	0.7 bar (на воздушной голове)	LVLP (HR) верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	2 - 3 bar (на входе)	Традиционный с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	3-4 bar
Краскопульт	Диаметр дюзы	Давление											
HVLP с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	0.7 bar (на воздушной голове)											
LVLP (HR) верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	2 - 3 bar (на входе)											
Традиционный с верхним бачком	1.2 – 1.6 мм	3-4 bar											

*Изучите полностью инструкцию к краскопульту

1K Etch Primer

Техническая документация

23/ 08 / 2017

RUSL2.03.02

LESONAL

Первичные грунты

Нанесение:	Нанесите один или два одинарных слоя.	
Выдержка	5 – 7 минут между слоями	
Толщина слоя	6 – 12 мкм	
Теоретический расход	Готовой к нанесению смеси при толщине сухой пленки в 1 микрон: 40 м ² /литр. (практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочие условия)	
Очистка оборудования:	Используйте нитроцеллюлозный растворитель.	
Время сушки	Минимум	15 минут при 20° C
	Максимум	24 часа при 20° C
Последующие покрытия	Lesonal 2K Filler 540 Lesonal 2K High Build Filler 2K Topcoat	
Полезные советы:	Не применяйте продукт в условиях относительной влажности выше 75 % или нахождении поверхности детали в точке росы, т.е. когда на поверхности образуется конденсат. Дождитесь улучшения условий или высыхания поверхности.	
Цвет	Зеленый	
Срок хранения	1 год	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.lesonal.ru