

UNDER 345

- Реактивный Грунт



ЦВЕТ



Тара: 200 мл

Пропорции смешивания:

1 + 1 (Ford φ4: 18÷20с)

Свойства:

- очень высокие антикоррозийные свойства, даже при поврежденном слое грунтовки,
- очень хорошая химическая защита
- **должен быть покрыт изолирующим грунтом (акриловым)**
- **двухкомпонентный,**
- не содержит окислов хрома, очень высокая адгезия к основанию (сталь, алюминий, оцинкованная сталь),
- **не пригоден для употребления под полиэфирные шпатлевки,**
- **срок пригодности смеси ~ 2 дня/20°C.**

