

Техническая информация 20-35| 2К Грунт-наполнитель



1. Процесс с использованием нешлифуемого наполнителя

- Наполнитель с высоким содержанием сухого остатка для окраски методом «мокрый по мокрому»:
 - Не требует шлифования;
 - Легкое нанесение;
 - Не требуется шлифование новых деталей, загрунтованных на заводе;
 - Возможно смешивание с 2К грунтом-наполнителем 20-95 baslac для получения любых оттенков серого подложки;
 - При смешивании с Пластифицирующей добавкой baslac 80-10, продукт можно использовать для окраски всех окрашиваемых пластиков, используемых в автомобильной индустрии.



Перед установкой банки в систему смешивания необходимо тщательно перемешать грунт-наполнитель вручную

2. Нанесение

	Соотношение смешивания 3 : 1 : 1	100% по об. 33% по об. 33% по об.	20-35 50-10, 50-15 60-20, -30
	Вязкость DIN 4 при 20°C	16 – 19 с	
	Жизнеспособность	2 ч / 20°C	
	Размер Дюзы	HVLP пистолет 1.3 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы	Традиционный пистолет 1.3 – 1.4 мм, 2.0 бар
	Число слоев Толщина покрытия	2 (один на зашпатлеванный участок и один на всю зону ремонта) 20 – 35 мкм	
	Выдержка при 20°C	10 мин. для солидов / 15-20 мин. однослойных / или металликов (до поматовения)	

Техника безопасности:

- **2004/42/IIВ(cII)(540)530: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.cII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 530 г/литр.**
- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.