

## 27-10 2К Грунт фосфатирующий

### 1. Свойства.

Используется в качестве грунта / грунта-наполнителя

- Хорошие антикоррозионные свойства, хорошо и быстро шлифуется.
- Хорошая адгезия к алюминию и гальванизированной стали.

### 2. Нанесение.

	<b>Соотношение смешивания</b> 2 : 1 : 30%	100% по об. 50% по об. 30% по об.	27-10 57-10 60-10, 60-20, 60-30
	<b>Вязкость DIN 4 при 20°C</b>	16 с	
	<b>Жизнеспособность</b>	48 час при 20°C	
		<b>Грунт</b>	<b>Грунт- наполнитель</b>
	<b>Размер дюзы</b>	1.6 – 1.9 мм	1.6 – 1.9 мм
	<b>Количество слоёв</b> <b>Толщина покрытия</b>	1 – 2 10 – 15 мкм	3 – 4 30 – 35 мкм

### 3. Выдержка, сушка, шлифовка.

	<b>Выдержка при 20°C</b>	ок. 10 мин.	
	<b>Сушка</b> при 20°C при 60°C	60 мин. 20 мин.	
	<b>ИК сушка</b> короткие волны средние волны	3 мин. 5 – 10 мин	
	<b>Шлифовка мокрая</b>	P 800	

### Техника безопасности

- Продукт предназначен для профессионального применения.
- Данный продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.