

F-294/2

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 3+1 HS ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ

Версия: 020 2011/11
 Артикул: 3029400000.00000.020

ОПИСАНИЕ

F-294/2 - это двухкомпонентный грунт с высоким содержанием твердых веществ на основе эпоксидной смолы, с содержанием полиамида и высокого процента фосфата цинка. Применяется для покраски грузовых транспортных средств, бетономешалок, трейлеров, спецтехники, металлических конструкций и т.д.

Отличная адгезия к стали, алюминию и оцинкованной.

Грунт F-294 обеспечивает максимальную защиту от ржавчины!

Быстрая сушка и возможность повторного нанесения (создание толстого слоя).

F-294/2 соответствует самым высоким требованиям категории C3 HIGH s / UNE ISO 12944-2, сертифицированной внешней лабораторией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,64±0,05
Вязкость при 20°C	25-35сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	68%±2 вес; 45%±2 объем (готовой смеси)
V.O.C. (гр/л)	514 (готовой смеси) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Основа продукта	Эпоксидно-полиамидная смола
Цвет	бежевый 1111, светло-серый 7035

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить и обезжирить поверхность. Рекомендуется предварительная пескоструйная обработка (Sa 2,5).

Для правильного нанесения продукта температура должна превышать 10°C, а относительная влажность должна быть ниже 75%.

Сушка в сушильной камере допускается при 80-100°C в течение 15-30 минут.

Грунт можно перекрывать с помощью URKI-POX, ALFAPUR 3748, URKI-NATO, BESA-GLASS, URKI-GLASS или URKI-VOC.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пневматический краскопульт: макс. 10% объема разбавителя URKISOL-394/357, в два перекрестных слоя. При применении при высоких температурах мы рекомендуем использовать разбавители URKISOL-395 или URKISOL-397.



F-344
 5:1 по весу / 3:1 по объему



24 часа



25-35сек
 FORD n°4



не разбавляется
 для ретушевки



URKISOL 394/357
 разбавить на 10-15%



50-100 мкм



45 минут «на отлип»



15-30 минут
 (в ОСК) 80°C/30минут



URKISOL 394
 5-10%

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	8-9 (при толщине 50мкм)
Блеск	матовый 5-10%
Последующий слой	через 20-30 минут.

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 25°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.