

**H69 H69 PLUS VANTIX UHS**  
**ЛАК АКРИЛОВЫЙ UHS 2K****A) ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Инновационный прозрачный лак, реологические свойства которого придают ему стойкость к стеканию и провисанию, обеспечивая при этом отличную растекаемость. Другие основные характеристики включают простоту нанесения и высокий глянец, которые придают продукту высокий конечный результат. Совместим со всеми базовыми эмалями, а также базовых покрытий на водной основе, что позволяет значительно снизить эффект впитывания.

Максимальное значение летучих органических соединений для этого продукта в готовом к употреблению виде (относящегося к подкатегории IIB(d)) составляет 420 г/л в соответствии с Регламентом 2004/42.

**B) ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Состав:	Гидроксилированные акриловые смолы
Удельный вес:	0,993 ± 0,03 кг/л.
Доступные цвета:	Бесцветный
Информацию о безопасности:	См. паспорт безопасности продукции

**C) Примечание:**

- \* Хорошо перемешайте перед использованием.
- \* Соблюдайте пропорции смешивания.
- \* Не используйте продукт при температуре ниже 10°C.
- \* Хранить в сухом прохладном месте.



**H69 PLUS VANTIX UHS**

**D) Смешивания и нанесение**

**Смешивания:** с отвердителем 2:1 C43  
**Количество разбавителя:** без разбавления  
**Вязкость:** 14-15 сек DIN 4 мм при 20°C.  
**Сопло:** 1,3 1,4 мм 2-3 бар  
**Количество слоев:** 2 слоя 50-60 микрон  
**Межслойная выдержка:** 10-15 мин.  
**Сушка:** при 23°C: время сушки: 6-7 ч.  
**при 60°C:** время сушки: 30 минут.  
**ИК Сушка:** 10-15 мин.

**F) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

\* Нитрорасворители

**E) УПАКОВКА:**

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	УПАКОВКА	ОБЪЕМ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО, ШТ
H6969000G1	Бесцветный	Банка	1000мл	0,993	6

Технические указания и рекомендации основаны на нашем собственном опыте. Мы гарантируем безупречное качество продукции. Однако, поскольку использование находится вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.