




Technical data sheet

POLIMAX 2K Acrylic Primer

Automotive Products

Характеристики		
<p>Двухкомпонентная акриловая грунтовка изготовлена из высококачественного сырья с добавлением акриловых смол, растворителей и добавок, обеспечивающих адгезию, превосходную гибкость, высокую твердость и высокую устойчивость к различным погодным условиям, а также устойчивость к химическим веществам и растворителям.</p>		
Сопутствующие товары		
<ul style="list-style-type: none"> • Акриловый отвердитель 		
Субстраты		
полиэфирные шпаклевки	сухая шлифовка P240-P320 для окончательного шлифования, обезжиривание	
сталь	обезжирить, подсушить P120, снова обезжирить	
старое лакокрасочное покрытие	обезжирить, подсушить P220-P280 и еще раз обезжирить	
Соотношение смешивания		
	Шпаклевка Отвердитель ТОНЬШЕ	Весовое соотношение
		100 г 25 г 50 г
Вязкость		
	Дин 4/25 °C	18–25 секунд

Время высыхания	
Сушка поверхности	30 минут
шлифуемость	3 часа
Условия подачи заявки	
Рекомендуется наносить грунтовку при температуре выше 15 °С.	
Приложение	
	Срок службы смеси при 25 °С – 3 часа.
	Нанесите праймер дважды, так чтобы время между каждым нанесением составляло от 5 до 10 минут.
	Соблюдайте необходимое количество отвердителя. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной смеси. Единичное количество компонента: Добавьте 25 г отвердителя к 100 г 2-компонентной акриловой грунтовки.
	Время выключения в 20. °С составляет 5-10 минут.
	Дайте высохнуть в течение 3 часов при температуре 25°C.
	<ul style="list-style-type: none"> • Сухое шлифование: P360 – P500. • Мокрое шлифование: P600 – P1000.
Упаковка	
1 кг грунтовки + 250 г отвердителя	
Цвет	
Серый, кремовый, белый и т. д.	

Очистка оборудования

NC Тоньше

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников огня и тепла.

Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.

Срок годности

Праймер	2 года / 25°C
Отвердитель	2 года / 25°C

Безопасность

Прочтите паспорт безопасности

Примечания

Только для профессионального использования.