



**Atlas Fam**  
Paint Industries Co.

**Polyester Putty**  
Technical data sheet  
01.01.2024







# Technical data sheet

## Aluminium Putty

### Automotive Products



Характеристики		
<p>Это шпатлевка на основе эластичной полиэфирной смолы, содержащая специальный алюминиевый металлический пигмент с высокой заполняющей способностью. Это мягкая, легко шлифуемая шпатлевка, которая не оставляет отверстий на поверхности после шлифования.</p>		
Необходимые Материалы		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полиэфирная шпатлевка</li> <li>• Отвердитель</li> </ul>		
Субстраты		
Сталь	Обезжирить, отшлифовать насухо P80-P120, снова обезжирить.	
Алюминий	Обезжирить, матировать абразивным полировальным кругом, снова обезжирить.	
2К акриловый грунт	Обезжирить, отшлифовать насухо P220-P280, снова обезжирить	
Старые лакокрасочные покрытия	Обезжирить, отшлифовать насухо P220-P280, снова обезжирить	
Осторожность		
Не наносите полиэфирную шпатлевку непосредственно на однокомпонентную (1К) грунтовку и нитроцеллюлозные продукты.		
Соотношение смешивания		
	Шпатлевка	Соотношение веса 100 г
	Отвердитель	2-3 г
Состав Срок годности		
После перемешивания 3-4 мин при 25°C.		
Время высыхания		
Поверхностная сушка при 25°C	15 минут	
Глубокая сушка при 25°C	2 часа	
* Время высыхания можно сократить, увеличив температуру.		

Условия подачи заявления	
Минимальная температура нанесения +10°C. (Температура окружающей среды влияет на время высыхания)	
Приложение	
	Очистите и отшлифуйте поверхность.
	Обезжирьте поверхность средством Degreaser 780.
	Соблюдайте необходимое количество отвердителя. Тщательно перемешайте компоненты до получения однородной смеси. Единичное количество компонента: Добавьте 2-3 г отвердителя на 100 г алюминиевой шпатлевки.
	Нанесите шпатлевку шпателем.
	Дайте высохнуть в течение 15-25 минут при температуре 25 °С.
	Предварительно отшлифуйте абразивной бумагой P80-P120 и отшлифуйте наждачной бумагой P120-P240.
Очистка оборудования	
NC Растворитель	
Цвет	
Серый	
Упаковка	
0,5 и 2 кг	
Условия хранения	
Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников огня и тепла. Избегать прямого воздействия солнечных лучей.	
Срок годности	
Полиэфирная шпатлевка	12 месяцев / 25°C
Отвердитель	12 месяцев / 25°C

<b>Безопасность</b>
Прочитать паспорт безопасности
<b>Примечания</b>
Только для профессионального использования.
<b>Примечания</b>
Только для профессионального использования.
<b>Дополнительная информация</b>
<p>Информация, представленная на этом листе, была тщательно отобрана в ходе ряда лабораторных исследований. Она основана на наших лучших знаниях на момент выпуска. Данные предоставляются только в информационных целях. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Пользователь должен самостоятельно проверять наличие новых обновлений или дополнительной информации, если это необходимо для его предполагаемой цели. Интеллектуальная</p> <p>Право собственности на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены.</p> <p>Все права защищены. Соответствующий паспорт безопасности материала и предупреждения, указанные на этикетке, должны быть внимательно прочитаны. Мы можем изменить и/или прекратить использование всей или части этой информации в любое время по нашему собственному усмотрению, без предварительного уведомления, и не берем на себя ответственность за обновление информации. Все правила, изложенные в этом пункте, применяются соответствующим образом для любых будущих изменений и поправок.</p>