



HS Primer Surfacer 4+1

грунт "прямо на металл" 4+1

RX F-01



Двухкомпонентный акриловый грунт-выравниватель с антикоррозионными свойствами. Предназначен для нанесения на чёрную, оцинкованную и нержавеющую сталь, алюминий. Возможно нанесение последующих слоев методом "мокрый по мокрому".

Цвет: белый, серый, чёрный.

Плотность: 1,7 г/см³. **Фасовка: 0,8 л.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание или Washprimer CF/ Washprimer CF 1+1 или EP primer

Пропорции смешивания

По объёму

По весу

акриловый грунт 4+1 RX F-01 G/W/B	100 мл	100 г
отвердитель RX H-11	25 мл	14 г
разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02	20 (36)* мл	11 (19)* г

Нанесение

Жизнеспособность 1 час при +20°C

Вязкость распыления (ВЗ-4) 25" (18")* при +20°C

Диаметр сопла 1,6-1,8 (1,6)* мм

Давление 2,0-4,0 атм

Число слоёв 2-3 (1)*

Рекомендуемая толщина. 130-200 (30)* мкм

Теоретический расход 1 л на 10 м² (100 мкм)

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 4 часа (30 мин)*

Форсированная сушка при +60°C. 30 мин

Инфракрасная сушка 12 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P320-P400

Шлифование с водой абразив P600-P1000

Нанесение эмали "мокрый по мокрому" через 30 мин

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности. 24 месяца

*В скобках указаны значения для нанесения методом "мокрый по мокрому".

