

Гидрофобное защитное покрытие для стекол автомобиля

(арт. 15-P51020)

v.05/04/2026

Гидрофобное нано-покрытие GLASS 5i – профессиональное покрытие для всех видов стеклянных поверхностей.

- **Супергидрофобный эффект** — вода мгновенно собирается в капли и легко удаляется потоком воздуха во время движения.
- **Улучшение видимости в любую погоду** — снижает влияние дождя, мокрого снега и дорожной грязи, повышая комфорт и безопасность вождения.
- **Защита стеклянных поверхностей** — предотвращает налипание загрязнений, облегчает очистку стекол и уменьшает образование наледи.
- **Эффект самоочистения** — грязь и вода меньше задерживаются на поверхности.
- Подходит для **лобовых, боковых и задних стекол**, а также зеркал автомобиля.
- Формирует прочный защитный слой с высокой стойкостью к внешним воздействиям.
- **Срок службы от 9 месяцев** при правильном нанесении и эксплуатации.

Фасовка: 20 мл

Расход: 6-10 мл на легковой автомобиль

Применение:

1. **Подготовка поверхности.** Тщательно очистите стекло с помощью специальных составов. Прилегание состава и его последующая располировка напрямую зависит от использования активирующего компонента.
2. **Подготовка состава.** Перед использованием интенсивно встряхивайте флакон в течение 3–5 минут. Во время работы старайтесь не оставлять флакон открытым.
3. **Нанесение первого слоя.** Наносите состав с помощью специальной губки небольшими круговыми движениями. Равномерно распределяйте покрытие по поверхности, не оставляя пропусков.
4. **Нанесение второго слоя.** Через 15 минут после нанесения первого слоя, нанесите второй слой прямолинейными движениями.
5. **Выдержка покрытия.** Минимальное время выдержки перед располировкой — 60 минут. Для достижения максимального результата рекомендуется оставить покрытие на ночь. Для ускорения полимеризации допускается использование инфракрасной сушики: 10–15 минут при температуре +60°C.
6. **Располировка.** После выдержки аккуратно располируйте поверхность чистой микрофиброй до полной прозрачности стекла.

Важно!

Не допускайте попадания воды на поверхность во время нанесения и полимеризации состава. Работы рекомендуется выполнять в нитриловых перчатках и защитной маске. Не мойте автомобиль с использованием автохимии в течение 5–7 дней после нанесения покрытия. Храните состав в плотно закрытом флаконе, в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев!

