

## Клей резиновый самовулканизирующийся для холодной вулканизации



### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Обработайте ремонтируемую поверхность механическим способом на 10-15мм больше размера заплатки. Обезжирьте место ремонта буферным очистителем. Соскоблите шероховальную пыль, либо нанесите равномерный слой клея, который тут же соскоблите ножом вместе с шероховальной пылью. Тонким слоем дважды нанесите на поверхность повреждения клей и тщательно просушите после каждой промазки (3-5 минут).

Снимите защитную пленку со стороны цветного адгезива и цветной стороной наложите заплатку на место повреждения. Плотно прикатайте роликом от центра к краям, не допуская при этом образования пузырей.

При установке резинокордных заплаток главным условием является сила прикатки. Для достижения лучших результатов используйте пневмомолоток.

При использовании клея для крепления резиновых грибков, жгутов строго соблюдайте инструкцию по применению ремонтного материала.