

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Базовая эмаль MEGAMIX представляет собой суспензию эффектных и металлических пигментов в растворе полиэфирной и меламиновой смолы, ацетобутирата целлюлозы и органических растворителей. Базовая эмаль применяется для полной или частичной окраски поверхности кузова автомобиля, а также других деталей из металла или пластика, в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия, в комплексе с прозрачным акриловым лаком.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОДУКТЫ MEGAMIX

ACRYLIC FILLER 2K + HARDENER
BASE COAT
THINNER
ACRYLIC CLEAR COAT 2K + HARDENER

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2K + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)
БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ (РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ)
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ
АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2K + ОТВЕРДИТЕЛЬ (КОМПЛЕКТ)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Базовая эмаль MEGAMIX – смесительная система с широким диапазоном высоко укрывных компонентов типа «солид», «металлик» и «перламутр». Превосходная укрывистость эмали позволяет сэкономить время и снизить расход. Может быть использована для точечного, панельного и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий. Обладает высокой степенью адгезии, стойкостью к воздействию ультрафиолета. Долговечна и обладает хорошими декоративными свойствами. Применима ко всем очищенным и отшлифованным покрытиям, всем типам заводских покрытий, грунту Акриловому 2K MEGAMIX.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Результат исследования
Цвет	Согласно каталогу цвета
Блеск пленки комплексного покрытия	95±5
Условная товарная вязкость	60
Вязкость при нанесении	15-18
М.Д.Н.В. (при поставке)	20-50
Прочность пленки при растяжении	1
Адгезия покрытия	0
Толщина покрытия	17-25
Устойчивость к воздействию комплекса климатических факторов (по ГОСТ 20481)	Соответствует
Степень разбавления	До 60%
Плотность	0,83-1,11
Количество слоев	2-4
Время высыхания до степени 3 (на «отлип») при температуре 20(±2) °C	7-10 мин
Температура вспышки	> 23, < 61
Гарантийный срок хранения	60 месяцев

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вымыть поверхность с водой и мылом, тщательно промыть и высушить. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.

Рекомендовано шлифовать «по мокрому» с абразивными губками (superfine) P1000.

Рекомендовано шлифовать «по сухому» эксцентриковой шлифовальной машинкой с пылеудалением абразивами P600 – P800.

Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла. Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА



Тщательно перемешать. Добавить разбавитель MEGAMIX для металликов от 40% до 60%. Перемешать компоненты.



Разбавлять до рабочей вязкости от 15 до 18 сек. По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°C. Отфильтровать.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендованные параметры:

Диаметр сопла 1,3 – 1,4 мм
Давление на входе 1.8 – 2.2 бар
Расстояние до поверхности 15 – 20 см



Эмаль нанести методом пневмораспыления, в 2 – 4 слоя «мокрый по мокрому»



Расход 90 – 180 г/м²*



Межслойная выдержка 10 – 15 минут при температуре 20(±2)°C



Нанести прозрачный акриловый лак



Сушка последнего слоя 15 – 20 мин при температуре 20(±2)°C

Сушить комплексное покрытие необходимо в соответствии с рекомендациями на лак.

Рекомендован акриловый лак 2K MEGAMIX

Для профессионального применения!

Использованные виды испытаний соответствуют современным технологиям по методам и их точности. Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля.

*Данные по расходу материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза.


Опасно. Беречь от огня. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от прямых солнечных лучей и влаги. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности!

8 (800) 222-11-33

INFO@MEGAPAINTPROJECT.RU



3.0



ОПАСНО



В КОРЗИНУ

WWW.MEGAMIX-REFINISH.RU