

1К Грунт для пластиков аэрозоль

Артикул	20202052
Объем	520 мл
Упаковка	1/12 шт
Цвет	прозрачный с серебристыми частицами
Теоретический расход	7 м ² /л (при 2 мкм)

Высококачественный 1К грунт в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

Особенности:

Готов к применению.
Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.
Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения.
Легок в применении.
Быстро сохнет.

Поверхности, пригодные для нанесения: автомобильные пластики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC (исключая полиэтилен).



Подготовка поверхности:

Незагрунтованные пластиковые детали:

1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона
2. Если пластиковая деталь не загрунтована, то рекомендуется удалить средство для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°C
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



Встряхните баллон



Продукт готов к нанесению

Рабочая температура выше +15°C

Нанесение:

Наносить максимум 2 тонких слоя



После нанесения перевернуть баллон и выпустить остатки материала из сопла.



Выдержка между слоями:

3–5 мин

Воздушная сушка:

15 мин при 20°C



Последующее нанесение материалов:

Наполнители и / или лакокрасочные покрытия



5 лет



Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности.

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию. Оптимальная температура нанесения 15–25°C.



Поворотная распылительная головка LINDAL®

