

**BESA-GLASS лак акриловый UHS**

Количество в граммах		Растворитель
Лак	Отвердитель	5%
100	52,4	7,6
200	104,8	15,2
300	157,2	22,9
400	209,6	30,5
500	262	38,1
600	314,4	45,7
700	366,8	53,3
800	419,2	61,0
900	471,6	68,6
1000	524	76,2

**BESA-GLASS лак Antiscratch HS**

Количество в граммах		Растворитель	
Лак	Отвердитель	5%	10%
100	51,3	7,6	15,1
200	102,6	15,1	30,3
300	153,8	22,7	45,4
400	205,1	30,3	60,5
500	256,4	37,8	75,6
600	307,7	45,4	90,8
700	359,0	52,9	105,9
800	410,3	60,5	121,0
900	461,5	68,1	136,2
1000	512,8	75,6	151,3

**BESA-GLASS лак URKI-FLY express**

Количество в граммах		Растворитель*
Лак	Отвердитель	5%
100	51,5	7,6
200	103,1	15,2
300	154,6	22,7
400	206,2	30,3
500	257,7	37,9
600	309,3	45,5
700	360,8	53,0
800	412,4	60,6
900	463,9	68,2
1000	515,5	75,8

\*В лак URKI-FLY не рекомендуется добавлять растворитель, это может повлиять на время сушки.  
При необходимости допускается добавление растворителя согласно таблице.