

## Грунт 5+1 акриловый CLASSIC (арт. 102-0800)

### Описание:

Акриловый двухкомпонентный HS-грунт «Classic» предназначен для ремонта кузовных деталей транспортных средств. Применяется для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок. Совместим с любыми акриловыми продуктами. Обеспечивает хорошую адгезию и легко шлифуется.

### Основные свойства грунта:

- короткое время сушки;
- хорошая заполняющая способность;
- легок в обработке.

### Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/IIВ(с)(540) 540

### Грунт 102-0800:














Срок годности: 12 месяцев      Плотность: 1,65 гр/см<sup>3</sup>      Цвет: белый/серый/черный

### Отвердитель стандартный 120-0150:

Срок годности: 12 месяцев      Плотность: 1,00 гр/см<sup>3</sup>      Цвет: желтовато-прозрачный

**Примечание:** отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок грунта.

### Применение:

	Поверхность обработать абразивом P220-P280
	Очистить и обезжирить поверхность
	Смешать грунт с отвердителем в пропорции 5:1. Грунт 800мл + отвердитель 160мл + не более 80мл растворителя
	Вязкость 23сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси не более 1,5 часа
	Дюза покрасочного пистолета 1,6-1,8мм
	Наносить в 2-3 слоя
	Толщина слоев 80-100мкм
	Межслойная сушка 5-10 мин. (при температуре +20°C)
	Время сушки 40 минут (при ИК-сушке +60°C)
	Время сушки при комнатной температуре (+20°C) – 6-8 часов
	Шлифование абразивом по-сухому P240-P400
	Шлифование абразивом по-мокрому P800-1200