

Двухкомпонентный грунт по пластмассе предназначен для выравнивания дефектов деталей из пластика. Характеризуется отличной адгезией.

Возможно нанесение последующих слоев методом "мокрый по мокрому".

Цвет: серый. Плотность: 1,7 г/см³. Фасовка: 0,8 л.

ВOC: 580 г/л.



RX P-06
RX H-12



4h/20°C



17"-21"/20°C
RX T-01, RX T-02
10-15%



Ø1,3-1,5 мм
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=50 мкм



5'



4h/20°C
30/60°C



P320-P400



P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, нагреть до +60°C, обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжирить

Применение

Смешивание компонентов:	По объёму	По весу
грунт по пластмассе RX P-06	100 мл	100 г
отвердитель RX H-12	20 мл	11 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	15 мл	8 г
Жизнеспособность	4 часа при +20°C	
Вязкость распыления (ВЗ-4)	17"-21" при +20°C	
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоёв	2	
Рекомендуемая толщина	50 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м ² (50 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа
Форсированная сушка при +60°C	30 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000
Нанесение эмали методом "мокрый по мокрому"	через 30 мин

Последующие покрытия

Пластифицированные акриловые эмали

Срок годности	24 месяца
---------------	-----------