




РС-6930 Антисиликоновая добавка

Характеристики: Применяется для устранения кратеров или иных дефектов, связанных с появлением силиконовых меток, во время проведения окрасочных работ.

	Применяется с: 2К автоэмалиями или лаком.
	Соотношение компонентов: Продукт готов к применению. Антисиликоновая добавка = 1 л : 0,5-2 колпачка (около 4-15 гр).
	Метод применения: Распылить один или два слоя смешанной с антисиликоновой добавкой краски/лака на загрязненную силиконами поверхность.

Примечание:

1. Используйте правильное соотношение смешивания. Превышение нормы может привести к образованию дефектов на лакокрасочном покрытии.
2. В случае серьезных проблем на ЛКП, поверхность следует высушить и провести восстановительный ремонт, включая грунтование и затем нанести отделочное покрытие смешанное с антисиликоновой добавкой.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°C.

Упаковка: 1 л.