

PC-GT20 Speed Primer Plus

Двухкомпонентный быстросохнущий грунт

Прост в применении, легко наносится и хорошо растекается. Производить шлифование можно через 20 минут естественного высыхания при температуре 25°C. Позволяет увеличить производительность. Подходит для быстрого, среднего, капитального ремонта и работ без шлифовки. Для обработки пластика смотреть информацию на странице грунта PC-10.

Поверхности пригодные для нанесения

затвердевшее и отшлифованное старое покрытие, OEM новые панели, эпоксидный грунт, полиэфирная шпатлевка.

| | Быстрый ремонт | Средний ремонт | Капитальный ремонт | Без шлифовки |
|---|---|-----------------|---------------------|--|
| Количество обрабатываемых металлических панелей | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - полностью кузов | Новые панели |
| Отвердитель | GT201 | GT201 | GT201 | GT201 |
| Разбавитель | GT202 | PC-1/-2/-3 | | |
| Пропорция смешивания | По весу: 4:1:1.8-2 По объему: 3:1:1.8-2 | | | (Грунт GT-20 +8% 2К краски):отвердитель: разбавитель По весу:4:1:2.5 По объему:3:1:2.5-3 |
| Жизнеспособность (при 25°C) | 20 минут | 40 минут | 1.5 часа | 20 минут |
| Рабочая вязкость | 15 -18 секунд | | | 13 -15 секунд |
| Оборудование и рабочее давление | RP: 1.6 -1.8mm | | | RP: 1.3 -1.5mm |
| | HVLP 1.8 -2.0 bar | | | HVLP 1.8 -2.0 bar |
| Способ нанесения | 2-3 слоя | | | 1-1.5 слоя |
| | Толщина пленки покрытия 40 - 50 um | | | Толщина пленки покрытия 25 - 35 um |
| Время выдержки между слоями | 2-3 минуты | 2-3 минуты | 3-5 минут | 1 минута или без выдержки |
| Монтажная прочность | 20 минут (25°C) | 40 минут (25°C) | 1.5-2 часа (25°C) | После окраски , когда поверхность становится матовой, можно наносить краску. |
| | 5 минут (60°C) | 10 минут (60°C) | 20 минут (60°C) | |

Примечание

- Для достижения оптимального эффекта при проведении быстрого ремонта в условиях температуры окружающей среды выше 35°C рекомендуется использовать грунт в сочетании со стандартным разбавителем.
- При использовании грунта для быстрого ремонта следует приготовить грунт в нужной пропорции и нанести в течение 20 минут, после чего незамедлительно произвести чистку краскопульта.
- При использовании грунта в нешлифуемой версии, пропорция добавления 2К краски не должна превышать 8% от объема грунта.