

### BESA-SILVER

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕМ

Версия: 021 2014/04

Артикул: 5210190131.00000.021

#### ОПИСАНИЕ

Шпатлевка BESA-SILVER - шпатлевка низкой плотности на основе алюминиевого металлического пигмента, предназначенная для заполнения вмятин, трещин, мелких отверстий или кратеров на стальных, алюминиевых, оцинкованных стальных и оцинкованных поверхностях.

Используется при ремонте кузовов автомобилей и промышленных транспортных средств, машин, оборудования и т.д.

Шпатлевка BESASILVER отличается большой наполняющей способностью, легкостью шлифования и легким нанесением.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см <sup>3</sup> )	1,43±0,03 равномерная (без комков)
Вязкость при 20°C	Тиксотропная
% сухого остатка (вес/объем)	84%±2 веса; (смешанной с отвердителем)
V.O.C. (гр/л)	< 250 (Готовой к применению) - (2004/42/CE) IIB (B) (250)
Основа продукта	Полиэфирная смола
Цвет	Серебристый 90131

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена и обезжирена. Рекомендуется предварительное шлифование металла. Алюминиевая и оцинкованная поверхность должны быть обязательно зашлифованы.

Не используйте шпатлевку на кислотный (wash-primer) и эпоксидный (shop-primer) грунты.

На шпатлевку можно наносить любые финишные покрытия, предварительно в 1 слой загрунтовав акриловым грунтом BESA-CAR или BESA-EXPRESS.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение с помощью шпателя.

Примечание: не добавляйте слишком много отвердителя, чтобы избежать подтеков.

Отвердитель необходимо смешать с помощью шпателя. Перед нанесением убедитесь, что смесь тщательно перемешана и полностью готова к применению.



E-39  
2-3% от веса



Время нанесения 4-5мин



1-3мм



30минут



5минут



P80-P240

#### ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Блеск 60°-60°	Матовый
Последующий слой	1-2 часа

#### STORAGE

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуется температура от 5 до 30°C. Срок годности: **12 месяцев** от даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке.