

### 20


### ГРУНТ ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ / ZINC-ALU RICH PRIMER




Объем - 520 ml

#### Описание

Высокоэффективный цинк-алюминиевый грунт предназначен для подготовки поверхности при ремонтной покраске металлических деталей автомобилей. Применяется как антикоррозионный и сварочный грунт, а также для ремонта локальных повреждений оцинкованных деталей. Обладает отличной адгезией и исключительными антикоррозионными свойствами. Образует прочный защитный слой, состоящий на 75% из цинка и на 20% из алюминия. Можно окрашивать большинством автомобильных покрытий. Устойчив к высоким температурам, выдерживает 250°C, кратковременно - до 500°C.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%.  
Наносить на расстоянии 15-20 см от поверхности.



1-2 слоя с межслойной выдержкой 5-7 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 20 мкм.



Высыхание на отлип - 2-3 мин.  
Полное высыхание и набор твердости - 60 мин при 20°C.

#### Ассортимент



серебристый