

# 2K Акриловый прозрачный лак UHS

<b>Артикул</b>	30301150 комплект	30301500 лак	50301250 отвердитель
<b>Объем</b>	1 л лак	0,5 л отв.	2,5 л
<b>Упаковка</b>	1/12 шт	1/4 шт	1/4 шт
<b>Цвет</b>	прозрачный		
<b>Плотность смеси</b>	0,98 г/см <sup>3</sup>		1 г/см <sup>3</sup>
<b>Теоретический расход</b>	9–10 м <sup>2</sup> /л (при 50 мкм)		

Прозрачный акриловый UHS лак с ультра-высоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам. Характеризуется высокой твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению (не желтеет), а также устойчивостью к химическим и атмосферным воздействиям. Предназначен для нанесения на сольвентные и водоразбавимые покрытия.

## Особенности:

Превосходный блеск.  
Прост в нанесении.  
Обладает очень хорошей растекаемостью.  
Быстро сохнет, хорошо полируется.  
Устойчив к воздействию погодно-климатических факторов.  
Низкое содержание органических растворителей.

**Поверхности, пригодные для нанесения:** водоразбавимые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия.



**Смешивание:**  
Добавить 50% по объему отвердителя для 2K прозрачного лака UHS



**Жизнеспособность:**  
до 2 часов при 20°C



**Вязкость:**  
18–19 сек (DIN 4 мм), 20°C



**Диаметр дюзы:**  
1,3–1,5 мм  
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



**Нанесение:**  
1,5–2 слоя / ок. 50 мкм



**Выдержка между слоями:**  
5–7 мин при 20°C

**Воздушная сушка:** при 20°C  
монтажная прочность: 6–7 часов  
полировать: через 10–11 часов  
полная твердость: 5–7 дней



**Сушка в камере:**  
Перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C  
60°C = 30 мин (t °C на поверхности детали)



**ИК - сушка:**  
8–12 мин на коротких волнах



**Лак 18 мес**  
**Отвердитель 12 мес**



Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и антикоррозионные, а также на термопластичные покрытия.



Видео  
«Комплект лака UHS»