

**Описание продукта**


Двухкомпонентный кислотоотверждаемый грунт предназначен для антикоррозионной защиты всех типов металлических поверхностей и создания адгезионного слоя для последующих покрытий.

**Технология применения**
**Поверхности, пригодные для нанесения:**


Стальные и оцинкованные поверхности, поверхности из чугуна, нержавеющей стали, меди, алюминия и других цветных металлов и их сплавов, а так же хорошо отшлифованное старое или заводское лакокрасочное покрытие (за исключением термопластичных покрытий) и поверхности обработанные 2К полиэфирными материалами.

**Подготовка поверхности:**

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Startone и Водно-спиртовой обезжириватель Startone. Отшлифовать и удалить все следы коррозии абразивами P80-P320 в зависимости от обрабатываемой поверхности. Вновь очистить поверхность, используя Очиститель силикона и Водно-спиртовой обезжириватель.



Компонент продукта	Соотношение смешивания	
	по объему	по массе
Протравливающий грунт	1	100
Активатор для протравливающего грунта	1	100





**Вязкость:** 16-20 сек (DIN 4мм) при температуре 20°C


**Жизнеспособность:**


8 часов при 20°C




Технология нанесения		
Пневматическое распыление RP	1,5 - 2.2 (на входе)	1.3 - 1.4 мм
Пневматическое распыление HVLP	2.0 (на входе)	1.3 - 1.4мм


**Нанесение:** 1-2 слоя

Рекомендуемая температура использования от +10° до +30°C, влажность не более 80%


**Рекомендуемая толщина:**

8-12 мкм



**Выдержка:** До нанесения следующего покрытия 30 минут при 20°C, но не более 14 суток.

**ВНИМАНИЕ!!!**

- после сушки полученное покрытие обязательно изолировать 2К грунт-наполнителем;
- ЗАПРЕЩЕНО перекрывать протравливающую грунтовку полиэфирными, эпоксидными или водоразбавляемыми материалами, а так же финишными базовыми эмалями.

**Очистка оборудования**

Использовать Средство для промывки оборудования Startone или иной аналогичный растворитель

**Хранение и транспортировка**

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении при температуре от -10°C до +30°C в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение грунта и активатора при температуре до -30°C в течении одного месяца.