



Spray Acryl Sealer

акриловый грунт аэрозоль

RX F-02



Однокомпонентный акриловый грунт-выравниватель в аэрозольном баллоне.
Цвет: серый, чёрный.

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF или EP primer

Перед применением баллон встряхнуть!

Нанесение

Дистанция 20-25 см

Число слоёв 2-3

Рекомендуемая толщина 60-100 мкм

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 15 мин

Обработка

Сухое шлифование. абразив P320-P400

Шлифование с водой абразив P800-P1000

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности 12 месяцев



5'



x 2-3



3'-5'



15'/20°C



P320-P400



P800-P1000