



БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2К

MS CLEAR COAT

Арт.№: **5014510**



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт для автомобильного ремонта/Лак. Двухкомпонентный быстросохнущий бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц. Подходит для полного и локального ремонта автомобиля. Характеризуется легкостью полировки и превосходной растекаемостью. Обеспечивает оптимальный глянец.

НАНЕСЕНИЕ

2 слоя 25-30мкм; 17 – 18сек DIN 4/20°C; 2-4бар Ø1,3–1,4мм

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

2ч/20°C

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

5–10 минут

ФИНАЛЬНАЯ СУШКА

7ч/20°C; 30мин/60°C; IR-сушка: 30мин/60°C

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить при температуре от +5°C до +30°C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Годен в течение 2 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ. H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H373: Может поражать органы дыхания в результате многократного или продолжительного воздействия. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей. H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P210: Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. – Не курить. P260: Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. P370+P378: При пожаре: для тушения использовать сухой песок, сухой химический порошок или спирстойкую пену. P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте. P501: Утилизировать содержимое/емкость на утвержденных станциях утилизации отходов. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.

СОСТАВ

Гидроксилированные акриловые смолы, н-бутил-ацетат, ксилол (смесь изомеров), сольвент-нафта (нефть), легкий ароматический, этилбензол, 2-метокси-1-метилэтил ацетат, поверхностная добавка.

ЦВЕТ

Бесцветный