



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

ClearCoat 210

Лак бесцветный HS Technic 2+1

Описание


Высококачественный двухкомпонентный бесцветный лак с высоким сухим остатком, характеризующийся идеальным прозрачным слоем. Легкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск, быстро отверждается и набирает конечные свойства. Характеризуется высокой механической устойчивостью. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после затвердевания.

Пропорции

	По объему	По весу (гр)
210 Лак	2	100
810 Отвердитель	1	47,6
8002 Растворитель	0-10 %	

Нанесение

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%



	Сопло (мм)	Давление (атм)	Расстояние (см)
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1,2-1,4	1,8-2,4	15
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1,3-1,5	1,8-2,4	15

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 20-30 мкм	 5-7 мин при 20°C	 2	 0,5 часа	 14-16 с Din(4)	 450 г/л








ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
info@buckler.by
+375 29 1 687 687

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ

Сушка

На отлип, при 20 °С  2 часа	Монтажная, при 20 °С  3-4 часа	Выдержка перед ускоренной  15-20 мин	На отлип, при 60 °С  15-20 мин	ИК  7-10 мин
--	---	---	---	--

Примечание

- ✓ Наносить лак только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.