



MOBIHEL®
Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL Праймер low VOC

Применение: однокомпонентная быстросохнущая грунтовка с отличными антикоррозионными свойствами.

Подложка:

- отшлифованная и очищенная стальная жесть
- отшлифованная и очищенная оцинкованная жесть
- отшлифованная мелкой наждачно бумагой или «Scotch Brit» алюминиевая жесть

Цвет: оливково – зеленый и серый

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

8/2014



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobiHEL.si


1/2



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	20 – 25 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C MOBIHEL Праймер разбавитель (15 – 20%)
	MOBIHEL Праймер low VOC = 100 г MOBIHEL Праймер разбавитель = 16 г
	1,3 - 1,5 мм 2 – 4 бар 25 – 30 мкм
	50 сек DIN 53211 ф4 / 20°C MOBIHEL Праймер разбавитель
	20°C = 2 час 80°C = 20 мин
	Дальнейшая обработка: Вариант №1: MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймер low VOC MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности) Все отделочные эмали из программы MOBIHEL Вариант №2: MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности) MOBIHEL NC вторичная грунтовка MOBIHEL Автоэмаль
	В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (VOC) для данного вида материалов (категория II Б (ц), подготовленных к нанесению, составляет 780 г/л. VOC нашего материала составляет 720 г/л.
	1 год 20°C