

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



**2К Лак Матовый AUTOP PROFESSIONAL** - двухкомпонентный атмосферостойкий лак. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с 2К лаком HS Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL** для достижения требуемого уровня блеска покрытия. Лак прост и удобен при нанесении. Перед применением обязательно тщательно перемешать содержимое тары!

Плотность: **0,990 ± 0,05 г/см³**

ATP-CR40/00 Прозрачный

фасовка, л	артикул
0,5	ATP - CR40/00-05
1,0	ATP - CR40/00-1
5,0	ATP - CR40/00-5

ТУ 20.30-003-56451051-2017

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



- Базовые покрытия на основе растворителей.
- Существующие покрытия.

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА



Содержание VOC для данного типа продуктов в готовой смеси **585 г/л.**

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



продукт	артикул	наименование	по объему, мл	по массе, г
<b>A. ЛАК</b>	ATP-CR40/00	2K Clear Coat Matt AUTOP PROFESSIONAL	100*	100
<b>B. ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	ATP-HR10/41	Hardener Standard AUTOP PROFESSIONAL	50	50
<b>C. РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	ATP-TR50/51	Thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL	от 0 до 10	от 0 до 10

\*Возможно применять 2K Clear Coat Matt отдельно или в сочетании с 2K Clear Coat Rapid Antiscratch **AUTOP PROFESSIONAL**.

Пропорции смешивания зависят от требуемого уровня блеска, см. информацию ниже.

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость. Компонент C добавляется в готовую смесь A+B.

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла **1,2-1,4 мм**, давление **2,0-4,0 bar\***). \*См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители **Thinners AUTOP PROFESSIONAL**.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя)	45 - 55 мкм
Теоретический расход	
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.	до 7 м² на 1 л смеси*
Температура (детали, смеси, окружающей среды)	от +15°C до +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%
Жизнеспособность готовой смеси	2-3 часа при 20°C

ВЫДЕРЖКА



Между слоями: **5-10 мин при 20°C**

Перед сушкой: **10-15 мин при 20°C**

СУШКА



**Вариант 1:** воздушная сушка

1.1. **4 - 6 ч при 20°C**

1.2. **2 - 3 ч при 20°C** в сочетании с 2К лаком Rapid Antiscratch

**Вариант 2:** ускоренная сушка

2.1. **30 - 55 мин при 60°C**

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА



Лак готов к повторной покраске через **1 час** после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.



УРОВНИ ГЛЯНЦА

Эффект	Уровень глянца, ед.	Пропорции смешивания лаков
Полуматовое покрытие	70-80	1 часть <b>2K Clear Coat Matt</b> + 1 часть <b>2K Clear Coat Rapid AUTOP PROFESSIONAL</b>
	50-70	3 части <b>2K Clear Coat Matt</b> + 2 части <b>2K Clear Coat Rapid AUTOP PROFESSIONAL</b>
«Яичная скорлупа»	30-40	4 части <b>2K Clear Coat Matt</b> + 1 часть <b>2K Clear Coat Rapid AUTOP PROFESSIONAL</b>
Матовое покрытие	10-20	100% <b>2K Clear Coat Matt AUTOP PROFESSIONAL</b>

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке **48 месяцев** при 20°C.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой/герметичной упаковке при температуре от - 30°C до + 30°C.



ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!



Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.